

Technische Daten

Qualität: POLYMAR® scrim 7915

Grundgewebe:	DIN 60 001	Polyester
Gesamtgewicht:	DIN EN ISO 2286-2	295 g/m ²
Zugfestigkeit:	DIN 53354	1900/2000 N/5 cm
Weiterreisskraft:	DIN 53361	380/400 N
Temperaturbeständigkeit:	DIN EN 1876-2 IVK/Pkt. 5	- 30 °C + 70 °C
Offene Fläche:	LB 3.27	35%
geschlossene Fläche:		65%
Luftdurchlässigkeit:	DIN EN ISO 9237	7520 Liter/m ² x Sec.